



Ventichim

TECHNISCHE FICHE

Metaloterm® ME

Metaloterm® ME

Toepassingen

- Schoorsteenvoering bij schoorsteenrenovatie
- Ventilatie- of beluchtingskanaal
- Doorsnedeverkleining in bestaande schacht
- Als concentrische binnenpijp in bestaande schacht
- HR- en VR-ketels

Voordelen

- Universeel toepasbaar
- Gas- en waterdicht systeem door unieke dichtring
- Aansluitbaar op Metaloterm® MF
- Vervaardigd van austenitisch roestvaststaal
- Thermische uitzetting wordt door het systeem opgevangen
- Lichtgewicht, geen zware constructie nodig
- Schoorsteenbrandbestendig
- vervaardigd volgens de NBN EN 1856-1 en 2

Technische eigenschappen

Toepassing

Schoorsteen/rookgasafvoer/aansluitleiding/
renovatie van CLV en shuntkanalen

Aggregatie

Condenserend/niet condenserend

Druk

Onderdruk/overdruk

Maximale overdruk

5000 Pa

Bedrijfstemperatuur

600 °C (N)

200 °C (P)

Maximaal toegestane temperatuur

1000 °C (N)

200 °C (P/H)

Materiaal

AISI 316L/EN 1.4404

tot Ø 600: 0,5 mm

vanaf Ø 800: 0,8 mm

vanaf Ø 900: 1,0 mm

- Wanddikte

Brandstof

Gas/normale (hout-) pellets

Materiaal afdichting (P)

Elastomeer (standaard)

Brandstof

Hout/kolen/olie/normale (hout-) pellets

Materiaal afdichting (N)

Te verwijderen bij montage, ook deksel- en deurafdichtingen



info@ventichim.be
T 0476/23.10.31
Astridplein 46
2280 Grobbendonk